

JEOTEKSTİL TEKNİK VERİ SAYFASI

Sıra No	Deney Adı	Birim	Değer						Deney Yöntemi ve Açıklamalar
1	Birim Alan Ağırlığı	g/m ²	340,00	406,00	542,00	812,00	1.080,00	2.000,00	ASTM D5261
2	Çekme Dayanımı	kN	1,02	1,33	1,64	2,00	2,25	2,80	ASTM D4632
3	Çekme Uzaması	%	50,00						ASTM D4632
4	Soyulma Direnci	%	0,42	0,51	0,64	0,89	0,96	1,27	ASTM D4533
5	Delinme Direnci	kN	3,11	3,56	4,00	4,90	7,56	10,60	ASTM D6241
6	UV Dayanımı	%	70,00						ASTM D7238

GEOTEXTILE TECHNICAL DATA SHEET

#	Properties	Unit	Value						Test Method
1	Mass Per Unit Area	g/m ²	340,00	406,00	542,00	812,00	1.080,00	2.000,00	ASTM D5261
2	Grab tensile strength	kN	1,02	1,33	1,64	2,00	2,25	2,80	ASTM D4632
3	Grab tensile elongation	%	50,00						ASTM D4632
4	Trap. tear strength	%	0,42	0,51	0,64	0,89	0,96	1,27	ASTM D4533
5	Puncture (CBR) strength	kN	3,11	3,56	4,00	4,90	7,56	10,60	ASTM D6241
6	UV resistance	%	70,00						ASTM D7238